



PROPAIN'T ROLL & SPRAY

Lichte direct verwerkbare spuit- en/of rolplamuur

Productbeschrijving

PROPAIN'T ROLL & SPRAY is een lichte, gebruiksklare plamuurpasta speciaal ontwikkeld voor de toepassing met een rol. Onder bepaalde voorwaarden kan het ook machinaal worden aangebracht. Deze methode is sneller en economischer dan een traditionele plaatsing met een pleisterspaan.

De toepassing van PROPAIN'T ROLL & SPRAY resulteert in een F2b of F3 afwerking.

Verpakking

Emmer van 17 l (16 kg).

Opslag

Het product is 9 maanden houdbaar in de ongeopende emmer en 1 maand na opening.

Vorstvrij opslaan en beschermen tegen hoge temperaturen.

Kwaliteit

In overeenstemming met de norm EN 13963.

Brandreactie A2-s1,d0.

Toepassingsgebied

ROLL & SPRAY is een gebruiksklare, luchtdrogende universele spuit- en rolplamuur voor afwerkingen in binnenbereik. ROLL & SPRAY is geschikt voor het gladzetten van voegen en het dunlagig afwerken van vele soorten ondergronden.

ROLL & SPRAY kan op de volgende ondergronden worden toegepast: Gipsplaat/gipsvezelplaat, pleisterlaag, beton, oude verflagen, gipsblokken, cement, glasvezel(*), cellenbeton, sierpleisters(*) en andere vul- en plamuurproducten van het PROPAIN'T gamma.

(*) In twee lagen.

Eigenschappen en meerwaarde

- Zeer wit aspect, en gemakkelijk te schuren
- Weinig krimp bij drogen
- Goed vullend vermogen
- Afwerkingsgraden F2b t/m F3 – uitvoeringsgraad 3
- Goede hechting
- Fijne structuur
- Minder slijtage van de machine omwille van de formulatie (afwezigheid van additieven)

Verwerking

Ondergronden

PROPAIN T ROLL & SPRAY kan binnen aangebracht worden op de meeste ondergronden (zie alinea «Toepassingsgebied») mits deze correct voorbereid worden (o.a. vullen en bijwerken).

Niet aanbrengen op behangpapier of flexibele ondergronden.

De ondergrond moet hard, homogeen, hechtend, droog, zuiver en ontvet zijn. Aanwezige oplosmiddelen, lijmlagen, behangresten e.d. verwijderen.

Brede voegen, gaten en holle zones met een geschikt materiaal opvullen.

Voor andere ondergronden de technische dienst raadplegen en/of vooraf een test uitvoeren.

Aanbrengen

- Het product vooraf mengen
- Handmatige verwerking mogelijk met verfrol met haarlengte 12 mm of microfiber 9 mm en glad afwerken met een spatel of spackmes
- Machinale verwerking (machines voor pasteuze producten - meer informatie bij de technische dienst) en glad afwerken met een spatel of spackmes
- Gereedschap met water reinigen
- Maximum 3 mm per laag
- In twee fijne lagen werken voor een optimaal resultaat
- De temperatuur van de lucht de ondergrond moet tussen 5 °C en 30 °C liggen, en de luchtvochtigheid dient kleiner dan 65 % te zijn
- Makkelijk te schuren na volledig droging

Droogtijd

ROLL & SPRAY is een luchtdrogend product.

Zijn droogtijd is afhankelijk van de laagdikte, maar ook van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

Dikte

De laagdikte is gelimiteerd tot maximum 3 mm. Een volgende laag pas aanbrengen als de voorgaande droog is.

Afwerking

ROLL & SPRAY kan afgewerkt worden met alle verftypes, alsook lichte gelijmde afwerkingen zoals behangpapier. Betegelingen zijn niet toegestaan. Alle verdere afwerkingen op ROLL & SPRAY uitvoeren volgens de regels der kunst, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikanten van deze producten.

Tips

- Het bijwerken kan met PROPAIN T ALL IN ONE en de afwerking met PROPAIN T ROLL & SPRAY.
- Kortere droogtijd met twee fijne lagen, vergeleken met één dikke laag.
- Voor het opvullen: poederachtige producten zoals Knauf Snelgips of Multi-Finish.
- Compatibel met de overige producten uit het gamme Knauf PROPAIN T.
- ROLL & SPRAY niet mengen met andere producten voor verwerking.
- Afwerkingen op beton: zorg ervoor dat het betonoppervlak vlak en regelmatig is. Een betonoppervlak die nog holtes bevat te wijten aan de productie van het beton kan onmogelijk met een spuitplamuur in twee lagen afgewerkt worden zonder correcte voorbehandelingen. Indien dit advies niet in acht genomen wordt, kan de eindafwerking blaasvorming vertonen. Raadpleeg eerst de technische dienst of voer een test uit op een klein oppervlak in geval van twijfel.

Verbruik (indicatief, afhankelijk van de plaatser en de eigenschappen van de ondergrond)

Afwerkingsgraad	PROPAIN T ROLL & SPRAY
F1	-
F2a	-
F2b Schraal plamuren	300 à 450 g/m ²
F3* Volvlakkig plamuren	1100 g/m ² /mm

* Exacte gebruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door een test op de ondergrond.

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02

▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.