



weberjoint fluide

- **Zeer sterk, geschikt voor bestratingswerken**
- **Eenvoudig aan te brengen, gewoon uitgieten**
- **Versnelde uitharding, eenvoudig te reinigen door te spoelen met water**

Zelfvloeiende en snel uithardende voegmortel voor bestratingen, terrassen, opritten en tuinpaden

GBRUIK

- eenvoudig voegen van bestratingen, tuinpaden, opritten en terrassen uit kasseien, klinkers, natuursteen, keramische tegels,...

GBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- zorg ervoor dat de ruimte bestemd voor het voegen zuiver is en vrij van lijm
- reinig, indien nodig, door uitkrabben om een goede hechting, een droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren
- bevochtig het oppervlak vooraf met zuiver water, verwijder overtollig water en voorkom plasvorming
- zorg voor een passende helling van de bestrating en deze moet vastzitten
- de ondergrond moet voldoende stabiel zijn

AANBRENGEN

- maak weberjoint fluide bij voorkeur met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) of betonmolen aan met 3,5 l zuiver water per zak van 25 kg, voeg eerst 3 l water toe en na even mengen de resterende 0,5 l gradueel toevoegen, de consistentie kan aangepast worden met het resterende water naargelang de diepte en breedte van de voegen
- gedurende 3 minuten mengen tot men een homogene, klontervrije massa bekomt
- giet weberjoint fluide op de tegels uit en vul de voegen volledig met een rubberen aftrekker
- tijdens het aanbrengen van het materiaal het oppervlak verstuiven zodat het vochtig blijft
- zodra de mortel in de voegen begint uit te harden, dient men het oppervlak overvloedig te spoelen met zuiver water terwijl u het overtollige product verwijdert met een borstel, rubberen trekker
- verwijder het overtollige water
- vermijd te diepe holle voegen

PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAr
- densiteit van de uitgeharde mortel : > 2000 kg/m³
- densiteit van de vloeibare mortel: > 2100 kg/m³
- druksterkte :
 - na 24 uur: 20 N/mm²
 - na 28 dagen : > 70 N/mm²
- treksterkte :
 - na 24 uur: 5N/mm²
 - na 28 dagen: 10 N/mm²
- hechtsterkte : >= 1,5 N/mm²
- krimp : =< 0.15 %

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

CE CLASSIFICATIE

CG2WAr

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren buiten

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberjoint fluide niet :
 - binnen
 - op muren
 - op instabiele ondergronden
 - bij aansluitingen tussen vloer en muur (gebruik hier een elastische voeg type weberseal N)
 - bij te poreuze stenen

GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : 10 - 20 min
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 24 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer :
 - beloopbaar na 3 - 5 uren
 - autoverkeer na 24 uren
- voegbreedte : van 8 tot 30 mm
- voegdiepte: min. 20 mm

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +25°C
- breng niet aan op warme tegels

AANBEVELINGEN

- meng maar zoveel product, als er binnen 20 minuten kan verwerkt worden
- voorzie een vloeistop aan de randen, zodat het voegmiddel niet kan weglopen
- tijdens de uitharding beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind
- voorzie voldoende uitzettingsvoegen en herneem uitzettingsvoegen vanuit de ondergrond
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
 - laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen, de voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- verwijder teveel aan water op de voegen

VERPAKKINGEN

- zak van 25 kg

KLEUR

- grijs

VERBRUIK

- 7 tot 30 kg/m², afhankelijk van de voegdiepte, voegbreedte en steenformaat

WATERHOEVEELHEID

- 3,5 l

GEREEDSCHAP

- menger, betonmolen, mengkuip, aftrekker, sponsmachine, waterslang met verstelbare spuitkop

BEWARING

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht